

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА** Однокомпонентное не содержащее смол противокоррозионное покрытие светлых тонов, не требующее высокой степени подготовки поверхности. Подходит для нанесения в один слой (с обязательным полосовым слоем (слоями)).

**НАЗНАЧЕНИЕ** В качестве противокоррозионного покрытия для балластных танков с морской водой, сухих отсеков и коффердамов. Применяется в судоремонте и при ремонте силами экипажа в процессе эксплуатации.

**ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ**

Цвет	JVA065-Цвета буйволовой кожи
Внешний вид/глянец	Не применимо
Часть В (отвердитель)	Не применимо
Сухой остаток	66% ±3% (ISO 3233:1998)
Типовая толщина пленки	350 мкм сухой пленки (530 мкм мокрой пленки)
Теоретический Расход	1,89 м <sup>2</sup> /л при толщине сухой пленки 350 мкм, необходимо учитывать фактор потерь
Метод нанесения	Безвоздушное распыление, Кисть
Температура воспламенения	Однокомпонентный материал 23°C (Материал, производимый и поставляемый в Северной Америке, в связи с использованием местных растворителей имеет температуру воспламенения 29°C. Это никак не сказывается на эксплуатационных свойствах материала.)

Информация по высыханию	5°C	10°C	23°C	35°C				
Высыхание на отлип [ISO 1517:73]	28 ч.	22 ч.	14 ч.	12 ч.				
Высыхание до твёрдой плёнки [ISO 9117:90]	10 дн.	8 дн.	4 дн.	3 дн.				
До погружения	10 дн.	8 дн.	4 дн.	3 дн.				
Информация по перекрытию - см.ограничения	Температура поверхности							
	5°C		10°C		23°C		35°C	
Перекрывается	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
Interprime 65	24 ч.	3 мес.	22 ч.	3 мес.	16 ч.	3 мес.	8 ч.	3 мес.

**НОРМАТИВНЫЕ ДАННЫЕ**

Летучие органические соединения 334 г/л при поставке (EPA Метод 24)  
199 г/кг жидкой краски при поставке. Директива ЕС о Выделении Растворителя (Council Directive 1999/13/EC)

Значения летучих органических соединений типичны и приведены только для ознакомления. Они могут меняться в зависимости от различных факторов, таких как различие цвета и допустимые отклонения при производстве.

**СЕРТИФИКАЦИЯ**

При применении в составе одобренной схемы данный продукт имеет следующие сертификаты:

- Танковые покрытия - одобренное покрытие танков водяного балласта, предназначенное для использования в эксплуатации (LR)

За более детальной информацией обращайтесь к представителю International Paint.

**СИСТЕМЫ И  
СОВМЕСТИМОСТЬ**

Проконсультируйтесь с вашим представителем International Paint по вопросам систем, наилучшим образом подходящих для защиты конкретной поверхности.

**ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ**

Используйте в соответствии со стандартной спецификацией Поверхность, подлежащая окрашиванию, должна быть сухой, чистой и не содержать посторонних включений. Обмыть пресной водой или пресной водой под высоким давлением, и удалить все масло, смазку, растворимые загрязнения и другие посторонние включения в соответствии с SSPC-SP1.

**СУДОРЕМОНТ**

Обмыть пресной водой для удаления грязи и солевых загрязнений.

Обезжирить в соответствии с SSPC-SP1.

Удалить продукты коррозии:

1) Абразивоструйным методом до степени Sa2 ISO 8501-1, или гидробластингом до степени NB2M International Paint

Hydroblasting Standard.

2) Механическим инструментом (например, шлифовальный диск, наждачная бумага или проволочная щетка) до степени не менее

St2 ISO 8501-1.

Зашероховать поверхности, прилегающие к ремонтируемым, для обеспечения адгезии. Поверхность, подлежащая окрашиванию,

должна быть сухой и чистой. Перекрытие должно быть минимальным.

Поверхности с сильной язвенной коррозией должны быть подготовлены игольчатым пистолетом или другим подходящим

инструментом для удаления продуктов коррозии. На эти поверхности должен быть нанесен полосовой слой кистью для

обеспечения хорошего смачивания и проникновения в поры. Нанести окрасочную систему в соответствии с рекомендациями

International Paint. При окрашивании небольших поверхностей кистью может потребоваться нанесение нескольких слоев для

достижения необходимой толщины покрытия.

Проконсультируйтесь с вашим представителем International Paint для получения конкретных рекомендаций.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Применяется в Морских условиях Северной Америки могут быть использованы следующие стандарты подготовки

поверхности:

SSPC-SP2 вместо St2 (ISO 8501-1:2007)

SSPC-SP6 вместо Sa2 (ISO 8501-1:2007)

**НАНЕСЕНИЕ**

Перемешивание	Данный материал является однокомпонентным. Всегда тщательно перемешивайте механической мешалкой перед нанесением.
Растворитель	Материал поставляется в консистенции, пригодной для нанесения кистью. При нанесении безвоздушным распылением разведите материал International GTA007 (не более 3% об.).
Безвоздушное распыление	Рекомендуется Диаметр сопла 0,46-0,58 мм (18-23 thou) Давление жидкости на выходе из сопла не менее 211 - 246 кг/см <sup>2</sup> (3000 - 3000 p.s.i.)
Кисть	Нанесение кистью рекомендуется только для небольших участков, при этом может потребоваться нанесение нескольких слоев для достижения необходимой толщины сухой пленки.
Валик	Нанесение валиком не рекомендуется.
Очиститель	International GTA007
Остановки в работе и Очистка	Сразу после использования промойте все оборудование International GTA007. Окрасочное оборудование необходимо промыть в этом растворителе. Хорошей практикой работы является периодическая промывка окрасочного оборудования в течение рабочего дня. Частота промывок зависит от количества нанесенного материала, температуры и прошедшего времени, включая все задержки в работе. Следите за состоянием материала. Все излишки материала и пустые контейнеры должны утилизироваться в соответствии с региональными правилами/законодательством.
Сварка	В случае сварки или газовой резки металла, окрашенного этим продуктом, образуется пыль и пары, что требует применения средств индивидуальной защиты и адекватной локальной вытяжной вентиляции. В Северной Америке действуйте в соответствии с инструкцией в ANSI/ASC Z49.1 "Безопасность при Сварке и газовой резке"

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

Все работы, связанные с нанесением и использованием данного продукта должны выполняться в соответствии с национальными требованиями и стандартами по охране труда и технике безопасности.

Перед использованием продукта получите Лист Безопасности, ознакомьтесь с ним и следуйте изложенным в нем указаниям.

Прочитайте и следуйте всем предупреждениям, изложенным в Листе Безопасности и на этикетках банок. В случае, если вы не

полностью понимаете указанные предупреждения и инструкции, либо не можете полностью выполнить их, не пользуйтесь данным

продуктом. В процессе нанесения и сушки материала необходимо наличие средств защиты и вентиляции, достаточной для

поддержания безопасного уровня концентрации паров растворителей для предупреждения токсического воздействия паров и

недостатка кислорода. Принимайте меры, предупреждающие контакт продукта с кожей и глазами (используйте одежду, защитные

очки, маски, защитные кремы и т.д.). Реально необходимые меры по охране труда и технике безопасности зависят от метода

нанесения продукта и условий окружающей среды.

**КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ:**

США/Канада - телефон для медицинских консультаций 1-800-854-6813

Европа - тел. (44) 191 4696111. Только для консультаций мед. персонала тел. (44) 207 6359191

R.O.W. - Свяжитесь с Региональным Офисом

### ОГРАНИЧЕНИЯ

Для достижения полной укрывистости при окраске больших участков перед нанесением полного слоя рекомендуется прокраска кистями участков, поврежденных питтингом, или участков с большой шероховатостью. Для сложных конструкций рекомендуется применение полосовой окраски. В некоторых случаях не удастся соблюдать указанный минимальный интервал перекрытия. Время высыхания может изменяться в связи с рядом факторов, таких как конструкция танка и степень вентиляции. Консультируйтесь в International Paint. Учитывая потенциальное размягчение пленки под воздействием сырой нефти, Interprime 65 не должен быть применен для покрытия танков, предназначенных для перевозки сырой нефти. Информация по перекрытию дана в общих чертах и меняется в различных регионах в зависимости от климатических и природных условий. Консультируйтесь в вашем представительстве International Paint. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше температуры точки росы. Для получения оптимальных параметров при нанесении доведите температуру материала до 21-27°C (если не рекомендовано иначе) перед перемешиванием и нанесением. Не перемешанный продукт (в закрытых контейнерах) должен храниться в соответствии с рекомендациями, изложенными в разделе «Хранение» настоящего документа. Указанные в настоящем издании характеристики продукта даны для определения общих рекомендаций по нанесению. Данные получены в результате лабораторных испытаний и тестов, в связи с чем International не претендует на то, что при практическом применении продукта либо при проведении других тестов будут получены идентичные результаты. Так как особенности нанесения продукта, условия окружающей среды и конструктивные особенности могут существенно различаться для каждого конкретного случая, необходимо уделять им должное внимание при выборе и эксплуатации покрытий.

### РАЗМЕР УПАКОВКИ

Размер упаковки	Объем	Упаковка
10 литр	10 литр	10 литр
5 Американский галлон	5 Американский галлон	5 Американский галлон

*По возможности упаковки другого размера спрашивайте International Paint*

### ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ ВЕС УПАКОВКИ

Размер упаковки	Вес упаковки
10 литр	16.45 кг.
5 Американский галлон	68.3 фунт

### ХРАНЕНИЕ

срок хранения Не менее 24 месяцев при температуре 25°C. В последствии подлежит пересвидетельствованию. Хранить в прохладном сухом помещении вдали от источников тепла и открытого огня.

### ДОСТУПНОСТЬ В МИРЕ

Проконсультируйтесь с International Paint.

### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

*Информация, представленная в настоящем издании, не является исчерпывающей. Любое лицо, использующее данный продукт для целей иных, нежели это указано в настоящем листе характеристик без предварительного письменного подтверждения такого использования с нашей стороны, использует его на свой страх и риск. Все рекомендации и советы относительно применения данного продукта (указанные в настоящем листе характеристик, либо в других наших документах) даны из расчета получения наилучшего результата. Однако, основываясь на том, что мы не имеем полной информации о реальном состоянии окрашиваемой поверхности и многих других факторах, влияющих на нанесение и эксплуатацию покрытия, мы не можем принять на себя ответственности за эксплуатационные качества покрытия и (в степени максимально разрешенной законодательством) за возможные потери или разрушения, возникшие при использовании данного продукта при отсутствии письменного подтверждения использования продукта для каждого конкретного случая с нашей стороны. Все производимые поставки и предоставляемые технические рекомендации осуществляются в соответствии со «Стандартными условиями продаж» нашей компании. Мы рекомендуем получить данный документ и внимательно его изучить. Содержащаяся в настоящем Листе характеристик информация может время от времени изменяться в соответствии с приобретаемым опытом и нашей политикой постоянного совершенствования продуктов. Проверка действительности настоящего документа до начала использования продукта совместно с региональным представителем International Paint является ответственностью потребителя.*

 **International** Названия продуктов, упомянутых в данном листе технических характеристик, являются торговыми марками AkzoNobel.

© AkzoNobel, 2010

[www.international-marine.com](http://www.international-marine.com)